

SMP Elastic 300

ELASTYCZNY KLEJ HYBRYDOWY DO
PARKIETÓW DWU- I TRZYWARSTWOWYCH



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

BAZA:	Polimery na bazie SMP
POSTAĆ:	gęsta ciecz
BARWA:	popielaty
GĘSTOŚĆ:	1,6 kg/dm ³
CZAS UKŁADANIA:	ok. 180 minut w temp. od 15°C do 23°C, (23°C/50% wilgotności powietrza)
PRZYDATNOŚĆ:	6 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:	12 kg

Nr. art. 0915

- zmniejsza natężenie hałasu
- nie zawiera rozpuszczalnika
- nie powoduje pęcznienia drewna



WŁAŚCIWOŚCI:

SMP ELASTIC 300 to gotowy do użycia 1- komponentowy silanowy bezrozpuszczalnikowy klej do elastycznego klejenia parkietów dwuwarstwowych i trzywarstwowych. Bezwonny. Nie powoduje pęcznienia drewna przy jego montażu. Ma właściwości tłumiące dźwięki. Klej spełnia wymagania normy PN EN 14293.

ZASTOSOWANIE:

SMP ELASTIC 300 przeznaczony jest do elastycznego klejenia parkietów dwuwarstwowych i trzywarstwowych, a także parkietów mozaikowych do odpowiednio chłonnych i niechłonnych podkładów podłogowych/jastrzychy cementowe, anhydrytowe, płyty OSB, a także na podkłady wylane z odpowiednich mas szpachlowych samorozlewnych, przeznaczonych pod posadzki drewniane. Grubość masy szpachlowej nie powinna być cieńsza niż 3mm. Może być stosowany na ogrzewaniu podłogowym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podkłady podłogowe i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać powszechnie uznane zasady parkieciarstwa. Podkłady podłogowe muszą być suche, stabilne, równe, pozbawione antyadhezyjnych zabrudzeń, typu olej, farby, gips itp., wytrzymałe na ścinanie i odrywanie wynikające z „pracy drewna”. Zalecamy gruntowanie podłoża gruntem poliuretanowym, np. RENOPRIMER PU 112 lub RENOPRIMER PU 150, PU 200, PU 300 (w przypadku podkładów podłogowych o dużej chłonności lub konieczności jego wzmocnienia).

SPOSÓB UŻYCIA:

Klej nakładać na podłoże odpowiednią szpachlą zębatą. Klejony element lekko docisnąć. Należy zwrócić uwagę aby spód klejonego elementu został całkowicie pokryty klejem.

Po zakończeniu klejenia niewykorzystany klej w opakowaniu należy przykryć szczelnie folią aluminiową w celu ograniczenia dostępu wilgoci.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Poniżej 15°C i powyżej 65% wilgotności otoczenia, nie dopuszcza się klejenia elementów posadzki podłogowej. Zabrudzenia powstałe podczas prac parkieciarskich oraz narzędzia czyścić stosując PU Cleaner. Klej cechuje łatwość usuwania, nawet po kilkunastu godzinach plam po kleju, pozostawionych na elementach podłogowych, bez użycia rozpuszczalnika. Szlifowanie/dalsze prace – najwcześniej po 24 godzinach (o ile nie jest konieczna dłuższa aklimatyzacja drewna do warunków otoczenia).

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C

ZUŻYCIE:

Poniżej poglądowo podane wielkości szpachli zębatych do klejenia. Szpachlę zębatą do kleju dobrać należy tak, aby klej w 100% pokrył spody elementów posadzkowych. W razie konieczności zęby szpachli należy powiększyć nożycami do blachy.

Rodzaj podłogi:	Uzębienie:	Zużycie:
Parkiet mozaikowy i dwuwarstwowy długość do ok. 40 cm	B2	700 - 800 g/m ²
Parkiet mozaikowy i dwuwarstwowy długość do ok. 100 cm	B3 - B5	700 - 1000 g/m ²
Parkiet dwuwarstwowy/deski długości do 120 cm i parkiet trzywarstwowy/deski długości do 225 cm	B5 - B11	1000 - 1200 g/m ²