

Urethane 100

2-KOMPONENTOWY KLEJ POLIURETANOWY



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

KOMPONENT A – MASA

Nr. art. 0950

KOMPONENT B – UTWARDZACZ



POSTAĆ:	gęsta ciecz (komp. A) oleista ciecz (komp. B)
BARWA:	beżowa (komp. A) brązowa (komp. B)
ZAPACH:	bez zapachu (komp. A) ziemisty (komp. B)
TEMPERATURA WRZENIA:	190°C
TEMPERATURA ZAPŁONU:	250°C (komp. A) 200°C (komp. B)
GĘSTOŚĆ:	1,6 kg/dm ³ (komp. A) 1,2 kg/dm ³ (komp. B)
PRZYDATNOŚĆ:	12 miesięcy od daty produkcji
WIELKOŚĆ OPAKOWANIA:	(komp. A + komp. B): 9,99 kg komp. A: 9 kg, komp. B: 0,99 kg

WŁAŚCIWOŚCI:

Uniwersalny 2- komponentowy klej poliuretanowy, niezawierający wody i rozpuszczalników, posiadający bardzo dobre właściwości wypełniające. Po związaniu wykazuje bardzo dobrą stabilność i brak skurczu, nawet przy nakładaniu grubszych warstw. Charakteryzuje się długim czasem otwartym (do 100 minut). Klej spełnia wymagania normy PN EN 14293.

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczony jest do klejenia na podłożach betonowych, anhydrytowych, ceramicznych (po odpowiednim przygotowaniu podłoża ceramicznego), drewnianych - parkietu litego, warstwowego, egzotycznego, desek litych, warstwowych, paneli drewnianych, parkietów gotowych i przemysłowych (również na ogrzewaniu podłogowym).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże i warunki klimatyczne w pomieszczeniu muszą spełniać powszechnie uznane zasady parkieciarstwa. Podłoże musi być suche, stabilne, równe, pozbawione antyadhezyjnych zabrudzeń, typu olej, farby, gips itp., wytrzymałe na ścinanie i odrywanie wynikające z „pracy drewna”. Zalecamy gruntowanie podłoża gruntem poliuretanowym, np. RENOPRIMER PU 112, 150, 200 lub 300.

SPOSÓB UŻYCIA:

Do komponentu A (masy) należy dodać komponent B i dokładnie wymieszać odpowiednim przyrządem do mieszania. Mieszać do uzyskania jednolitej konsystencji (w obrębie ścianek i na dnie opakowania), gdyż w przypadku niedokładnego wymieszania można nie osiągnąć maksymalnej skuteczności kleju. Przygotowany klej nakładać na podłoże odpow-

wiednią szpachlę zębatą. Klejony element lekko docisnąć, przesuwając po płaszczyźnie poziomej. Nie należy chodzić po klejonej powierzchni przez 4-6 godzin.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

Dzielenie kleju w opakowaniu na części wiąże się z dużym ryzykiem nieprawidłowego dobrania proporcji i w efekcie nieprawidłowego wiązania kleju. Jeżeli jednak istnieje konieczność dzielenia kleju, należy bardzo dokładnie dozować komponent B z komponentem A. Poniżej 15°C i powyżej 65% wilgotności otoczenia nie dopuszcza się klejenia elementów posadzki podłogowej. Zabrudzenia powstałe podczas prac parkieciarskich oraz narzędzia czyszczyć natychmiast stosując PU Cleaner. Po utwardzeniu klej można usunąć tylko mechanicznie.

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C

ZUŻYCIE:

Poniżej poglądowo podane wielkości szpachli zębatych do klejenia. Szpachlę zębatą do kleju dobrać należy tak, aby klej w 100% pokrył spody elementów posadzkowych. W razie konieczności zęby szpachli należy powiększyć nożycami do blachy.

Rodzaj podłogi:	Uzębienie:	Zużycie:
Podłogi drewniane masywne	B13	1100 - 1300 g/m ²
Deski warstwowe, panele drewniane	B11	1000 - 1200 g/m ²
Parkiet gotowy, parkiet przemysłowy	B11	1000 - 1200 g/m ²